










# MADRYT

Gramatura m <sup>2</sup> / Weight m <sup>2</sup>	400g/m <sup>2</sup> +/-10%
Skład / Composition	100%PU/ 75%PES 25%CO ( +/-10%)
Szerokość użytkowa / Usable width of roll	min. 140cm
Rodzaj tkaniny / Type of fabric	Ekoskóra / Ekoskóra(EN)

FULL TESTS ACCORDING TO DIN EN 14465:2006				Good ←————→ Poor				RESULTS
			CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D		
	Wytrzymałość na rozciąganie Tensile Strength	ISO 13934-1	529-585 N WARP 384-424 N WEFT	>600	≥400	≥350	≥250	A/A
	Test Martindale Abrasion resistance	EN ISO 12947-1,2	>102400	≥35000	12000-30000	4000-10000	-	A
	Wytrzymałość na rozdarcie Tear growth resistance	ISO 13937-3	72-80 N WARP 50-55 N WEFT	≥40	≥30	≥25	≥20	A/A
	Coating adhesion Coating adhesion	DIN EN ISO 2411- glued-	39-44 N WARP 35-38 N WEFT	≥35	≥30	≥25	≥25	A/A
	Odporność wybarwień: światło sztuczne Colour fastness to light	ISO 105 B02Method 2Exposure level 5	>5	≥6	5	4	-	info#5
	Odporność na tarcie suche Rubbing solvents	ISO 105-X12:2001	5	≥4-5	4	3-4	-	A
	Odporność na tarcie mokre Rubbing fastness in humid state	ISO 105-X12:2001	5	≥3-4	3	2-3	-	A
	Zapalność Ignitability	EN1021 -1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117						Passed - no burning identified
	Tkanina trudnopalna Fire Protection	BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 EN1021 - 2 (Match)	Usługa dodatkowa Additional service					
Sposób konserwacji Care labeling				