











# DEGAS

Grammatura m2 / Mass per unit area m <sup>2</sup>	380g/m <sup>2</sup> +/-5%
Composizione / Composition	80%PES 20%RA
Larghezza utile / Usable width of roll	min. 140cm
Tipo di tessuto / Type of fabric	Woven fabric

FULL TESTS ACCORDING TO DIN EN 14465:2006				Good ←————→ Poor				RESULTS	
			CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D			
	Resistenza alla rottura Tensile Strength	EN ISO 13934-1:2013	1408-1558 N WARP 1226-1355 N WEFT	>600	≥400	≥350	≥250	A/A	
	Test Martindale Abrasion resistance	EN ISO 12947-1:2007; EN ISO12947-2:2017	35000-45000	≥35000	12000-30000	4000-10000	-	A	
	Resistenza allo strappo Tear growth resistance	EN ISO 13937-3:2002	166-184 N WARP 115-127 N WEFT	≥40	≥30	≥25	≥20	A/A	
	Resistenza allo scorrimento dei fili Resistance to seam slippage	EN ISO13936-2:2004 180 N LOAD	2,8-3,2 mm WARP 1,9-2,1 mm WEFT	≤4	≤6	≤8	-	A/A	
	Tendenza all'infeltrimento e creazione dei pallini Pilling resistance	EN ISO 12945-2:2021 2000cycles	4	≥4-5	4	3-4	3	B	
	Resistenza allo scolorimento: luce artificiale Colour fastness to light	EN ISO 105 B02:2014-11	5	≥6	5	4	-	B	
	Resistenza all'attrito secco Rubbing solvents	EN ISO 105-X12:2016	4-5	≥4-5	4	3-4	-	A-B	
	Resistenza all'attrito umido Rubbing fastness in humid state	EN ISO 105-X12:2016	3	≥3-4	3	2-3	-	B	
	Infiammabilità Ignitability	EN1021 -1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117						Passed - no burning identified	
	Fire Protection	BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 EN1021 - 2 (Match)	Superato - nessuna bruciatura identificata Additional service						
	Modalità di conservazione Care labeling			